

Aide au Démoulage RECKLI K

Aide au Démoulage RECKLI K

Produit 04010

Édition 03/24

Couche de finition pour la cire de moulage RECKLI afin d'améliorer l'effet de démoulage

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Aide au Démoulage RECKLI K est une combinaison liquide de cire solvantée et d'additifs légèrement gras. Elle est utilisée pour améliorer l'efficacité de la cire pour moules RECKLI. Sa spécificité est son utilisation sur la cire de moulage RECKLI lors du moulage de formes élastiques à partir d'élastomères de polyuréthane RECKLI et de modèles en plâtre dans l'industrie de la faïence, de la céramique et de la porcelaine. Ici, l'Aide au Démoulage RECKLI K n'est pas adapté pour être utilisé comme seul agent de démoulage.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Valeur	Méthode
Température d'application:	+10 °C – +30 °C	
Poids spécifique:	0,82 g/cm ³	
Teneur en solides:	env. 20 %	

Ces valeurs représentent des valeurs indicatives typiques et ne sont pas destinées à l'établissement de spécifications.

SURFACE DE BASE

Le modèle en plâtre doit être préférablement verni avec une fine couche de gomme laque puis entièrement traité avec la cire de moulage RECKLI. Entre chaque étape de travail, tous les solvants doivent s'évaporer complètement.

APPLICATION

Pour compenser les différences de concentrations possibles dans la solution, le récipient doit être légèrement secoué avant utilisation. Ensuite, Aide au Démoulage RECKLI K est appliquée en une fine couche unique à l'aide d'un pinceau doux.

CONSOMMATION

Environ 50 ml/m².

PRESENTATION

Bidons métalliques/boîtes : 5 l | 1 l

RECKLI GmbH

Industriestraße 36

D-44628 Herne

Tel +49 2323 1706-0

Fax +49 2323 1706-50

info@reckli.de

www.reckli.de

STOCKAGE

Stocker dans des endroits secs et bien ventilés, à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil. Tenir éloigné des sources d'ignition, ne pas fumer.

Aide au Démoulage RECKLI K

Produit 04010

Édition 03/24

Aide au Démoulage RECKLI K peut partiellement cristalliser à basse température. En chauffant à 50 °C, tous les composants se dissolvent de nouveau. Après un mélange approfondi, une utilisation ultérieure est possible. Les contenants ouverts doivent être immédiatement refermés après usage pour éviter la floculation due à l'évaporation continue du solvant.

MESURES PREVENTIVES

Aide au Démoulage RECKLI K contient un mélange d'hydrocarbures inflammables. Lors de l'utilisation dans des espaces fermés, assurer une bonne ventilation, éviter les lumières extérieures, le feu et de fumer dans la zone de travail. Éviter d'inhaler les vapeurs et le contact avec la peau et les yeux. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité et les indications sur l'étiquette concernant la réglementation sur les substances et marchandises dangereuses. Cette fiche technique est uniquement destinée à des fins de directive d'application. Elle ne prétend pas être contraignante ni valable pour toutes les possibilités d'application. Nous recommandons dans tous les cas d'effectuer un test préliminaire adapté à la pratique respective.

Avec cette fiche, toutes les fiches précédentes concernant Aide au Démoulage RECKLI K perdent leur validité.

RECKLI GmbH

Industriestraße 36

D-44628 Herne

Tel +49 2323 1706-0

Fax +49 2323 1706-50

info@reckli.de

www.reckli.de